

Bonjour, je cherche à savoir comment était composé le béton (formulation, dosage) pendant la période de la reconstruction, et plus particulièrement pour la reconstruction de la ville de Saint-Lô après la seconde guerre mondiale. Merci d'avance! Bonjour, Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai bien conscience que ma question était très pointue mais ces quelques pistes vont sans doute m'éclairer. Merci encore, Bien cordialement

Réponse apportée le **08/06/2008** par PARIS Bpi – Actualité, Art moderne, Art contemporain, Presse

Bonjour,

vosre demande est très spécialisée et surtout très technique.

Je peux vous signaler un ouvrage de recherche universitaire, ci-dessous, sans pouvoir vous garantir que vous y trouverez les données techniques que vous cherchez (formulation, dosage) :

Le temps des nouveaux bâtisseurs : la reconstruction, histoire d'une politique : de sa conception à sa réalisation : l'exemple de Saint-Lô, 1944-1964

Sillard, Thierry / [s.n.] / 2003

Mémoire de maîtrise : Histoire : Caen : 2003

Il est consultable (ce qui suppose que vous vous déplaçiez, car il n'est pas disponible pour le prêt entre bibliothèques) au Centre d'histoire sociale du 20e siècle (Paris)

Adresse postale : Centre d'histoire sociale du 20e siècle – UFR 09. Centre Malher

9 rue Malher 6e étage, bureau 603

75181 Paris CEDEX 04

Tél. renseignements : (33).01.44.78.33.87

Adresse électronique : vaccaro@univ-paris1.fr

Ouverture : Lundi de 10 h à 19 h. Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h.

Fermeture : Durant les vacances universitaires, août

Conditions d'accès : Réservé aux étudiants en maîtrise, DEA et thèse, et à toute personne intéressée par le domaine.

Cependant, s'agissant d'un mémoire, il est sans doute également déposé à l'université de soutenance à Caen. Comme vous êtes dans la région!

Par ailleurs nous avons contacté pour vous Les archives départementales de la Manche. Voilà ce qui en résulte :

« la particularité du matériau, utilisé dans l'urgence, réside dans le fait que c'est du sable de plage qui a été utilisé, en lieu et place du traditionnel sable de rivière, ce qui explique sa friabilité ».

« La reconstruction s'est faite à partir d'un arrêté du préfet fin 1947 mais s'est poursuivie jusqu'en 1960/65, et donc plusieurs architectes en ont eu successivement la charge. »
Pas seulement André Hilt, le premier en charge.

Les Archives départementales de la Manche vous invitent à leur rendre visite, afin d'explorer leurs collections à votre disposition.

Voici leurs coordonnées :

Archives Départementales

103 rue du Maréchal Juin
B.P. 540
50010 Saint-Lô Cedex

Tél. : 02.33.75.10.10

Horaires : Lu.-Sa. 9 h à 17 h

En espérant que ces pistes de recherche vous soient utiles,

Cordialement,

Eurêkoi

Réponses à distance

Bibliothèque publique d'information

Site internet : <http://www.bpi.fr>